

Použití:

Na plochých střechách se pás používá jako vrchní vrstva hydroizolačního souvrství střešních pláštů. Doporučujeme jej kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného roouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny.

Pásky se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost spojů (přesahů) v podélném směru min.100 mm, v příčném 150 (min. 120) mm

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu: Hrubozrnný břidličný posyp. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý folií (PET páska) v šíři 120 mm.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivý

Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60+/-5 g/m².

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivý

Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.



Povrchová úprava - vrchní	HMP	-
Povrchová úprava - spodní	LTF	-
Typ nosné vložky, plošná hmotnost	GV 60	g/m ²
Tloušťka	3.7±0.2	mm
Plošná hmotnost - informativní hodnota	4400±250	g/m ²
Největší tahová síla - příčný směr	300±80	N/50 mm
Největší tahová síla - podélný směr	600±150	N/50 mm
Největší protažení - příčný směr	4.0±2.0	%
Největší protažení - podélný směr	4.0±2.0	%
Ohyb na trnu, max., d=30	0	°C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.)	80	°C
Délka - nabal nom.	10	m
Délka - minimální	9.9	m

AL - hliníková folie, PV+ST - spřažená nosná vložka, AL+GV - spřažená nosná vložka, SHL - strojní hadrová lepenka, JMP - jemnozrnný minerální posyp, HMP - hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF - lehce tavitelná folie, LOF - lehce odtrnitelná folie, RPV - roouno z polymerních vláken.

* změna technických údajů vyhrazena