

SKLOARD G200 S40

Použití:

Ve spodních stavbách proti vlhkosti, vodě a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách.

Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy kde je požadována velká pevnost. Používá se také jako protiradonová zábrana.

Pásky se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

Složení pásu:

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti min. 200 g/m², impregnovaná.

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy

Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.



Povrchová úprava - vrchní	JMP	-
Povrchová úprava - spodní	LTF	-
Typ nosné vložky, plošná hmotnost	ST 200	g/m ²
Tloušťka	4.0±0.2	mm
Plošná hmotnost - informativní hodnota	4500±250	g/m ²
Největší tahová síla - příčný směr	1500±200	N/50 mm
Největší tahová síla - podélný směr	1500±200	N/50 mm
Největší protažení - příčný směr	4.0±2.0	%
Největší protažení - podélný směr	4.0±2.0	%
Ohyb na trnu, max., d=30	0	°C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.)	80	°C
Délka - nabal nom.	10	m
Délka - minimální	9.9	m

AL - hliníková fólie, PV+ST - spřažená nosná vložka, AL+GV - spřažená nosná vložka, SHL - strojní hadrová lepenka, JMP - jemnozrnný minerální posyp, HMP - hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF - lehce tavitelná fólie, LOF - lehce odtrnitelná fólie, RPV - rouno z polymerních vláken.

* změna technických údajů vyhrazena

WYNYARD s.r.o.
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí
IČ: 285 50 340 | DIČ: CZ285 50 340
tel.: +420 731 433 884
mail: info@wynyard.cz
http://www.wynyard.cz

